

EPADUR AG10.1-SA

Однокомпонентное полиуретановое связующее (Изоционат MDI) для машинного и ручного производства резиновой плиты (плитки), резиновых покрытий на беговых дорожках, открытых спортивных и детских площадках, террасах, пешеходных зонах, гаражах, фермах и т.д.

Возможно применение как с резиновой крошкой SBR так и EPDM.

Не содержит растворителя и не имеет резкого запаха.

Продолжительность времени "жизни" смеси по желанию регулируется с помощью ускорителя (катализатора), что позволяет универсальное применение.

Допускается как ручное производство так и применение на автоматических укладчиках.

Устойчивое к повышенной влажности.

Низкая вязкость обеспечивает хорошее качество смеси с резиновой крошкой.

Свойства материала

ПАРАМЕТРЫ	EPADUR AG 10.1-SA
NCO, %	9,7 - 10,3
Вязкость при 25°C сПз	1200 - 1400
Плотность 25°C г/см ³	1,08 - 1,10
Цвет	Желтоватый
Время жизни смеси	90 - 120 мин.
Время жизни смеси с добавлением катализатора (1-2 м.ч.)	45 - 60 мин.
Точка горения ° C	>200

Базовая рецептура безшовного покрытия

Материал	Кол-во ввода м.ч.
Резина	80-85
Связующее Epadur	15-20
Вода	0,35-0,5

Упаковка

Металлические бочки 50кг та 225 кг

Условия хранения

Продукт, хранится при комнатной температуре (25 ° C), хорошо герметичный, имеет максимальную стабильность 9 месяцев. Можно хранить при температуре от +5 до + 30 ° C, но содержание осадка со временем может увеличиваться. Если материал затвердеет, его можно вернуть в жидкое состояние, нагревая при 70 ° C в течение максимум 24 часов. После растворения продукт должен быть гомогенизированный.

Продукт поддерживали при комнатной температуре (25 ° C) и хорошо герметизировали с максимальной стабильностью 6 мес.